

DKOR FONDO MADERA

Fondo madera al agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un fondo al agua indicado para mejorar el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado. Penetra en la madera aglutinando las fibras y haciéndolas completamente impermeables. Indicado tanto para maderas al exterior como para interior. No amarillea y respeta el tono natural de la madera. Sin olor.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Dkor Fondo madera es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.

Zenko, Certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

PRINCIPALES PROPIEDADES

- Gran resistencia la exterior. Filtros UV.
- Colores sólidos a la luz.
- Acción preventiva de la madera.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación y limpieza: Base agua.
- Sin olor.
- Microporoso. Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
- Poro abierto. No forma film.
- Gran penetración y adherencia.
- Fácil renovación y limpieza. No es necesario decapar.
- Formulado bajo normativa COV-2010.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Peso Específico (Kg/litro)	1,1 ± 0,05
Viscosidad (seg.Ford-4)	12 Seg
Temperatura de trabajo (°C)	10 – 35 °C
Rendimiento (m ² /litro)	12 m ² /litro
Secado al tacto	30 min
Secado al repintado	2 horas
Solubilidad y Limpieza	Agua
Color	Incoloro

CAMPOS DE APLICACIÓN

Dkor Fondo madera está indicado para la protección y el mantenimiento de casas de madera, pérgolas, vallas... tanto para exterior como interior.

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. Agitar antes de usar. Comprobar que la madera esté limpia de sustancias que perjudiquen la penetración y seca, con una humedad menor del 20%. Aplicar a favor del veteado de la madera a brocha, pincel o pistola.

- Maderas nuevas: Aplicar 1 o 2 manos dejando secar 2 h entre cada una de ellas.
 - Maderas antiguas / barnizadas: eliminar el barniz o la pintura y aplicar como madera nueva.
 - Repintado: Para mantenimiento por pérdida de color el no precisa lijado ni decapado, eliminar el polvo y aplicar una mano.
1. Las condiciones ideales de aplicación son entre 12 °C y 25°C sobre una madera no muy caliente para evitar algún rastro de secado
 2. Para maderas muy nuevas o muy porosas aplicar una 3ª mano si fuera necesario.
 3. El incoloro se aconseja para interior.

FORMATOS

Envases de .750 litro, 4 litros y 20 litros.