

Dkor Forja Pavonado Antioxidante

DESCRIPCIÓN

Pintura metálica antioxidante para la protección y decoración de las superficies de hierro en exteriores e interiores, a los que confiere un aspecto de acabado forja.

PROPIEDADES

Buena elasticidad, adherencia, facilidad de aplicación y resistencia a la intemperie, así como buenas propiedades anticorrosivas y aspecto metálico.

APLICACIONES

Sobre cualquier superficie de hierro en exteriores e interiores, especialmente en farolas, verjas, puertas, barandas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Acabado:** Metálico
 - **Colores:** Gris y Negro
 - **Adherencia:** Excelente
 - **Brochabilidad:** Buena
 - **Secado:** 4 ± 2 h a 25 ± 8 °C.
 - **Repintado:** 24 horas.
 - **Densidad:** $1,4 \pm 0,2$ g / cc. (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2). (La densidad cambia en función del color).
 - **Rendimiento:** 8-12 m²/L y mano (Dependiendo del fondo y del espesor de capa).
 - **Estabilidad en envase:** Más de un año en envase original cerrado.
 - **Utensilios:** Limpieza con Disolvente Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
- C.O.V; 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 499 g/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Eliminar restos de óxido y cascarillas de laminación mediante cepillado o chorreado hasta dejar la superficie libre de óxido, desengrasar y aplicar 2 manos de DKOR Forja Pavonado.

Superficies ya pintadas: Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar DKOR Forja Pavonado.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla por completo, cepillar las partes oxidadas y proceder como en superficies nuevas Superficies planas: (paneles, puertas, etc) recomendamos la aplicación a pistola para obtener un acabado totalmente uniforme.

Si se desea mayor protección anticorrosiva aplicar previamente una imprimación antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso, o diluir ligeramente con nuestro Disolvente para Esmaltes según el método de aplicación. Dilución orientativa: Brocha o rodillo 0-5 %. Pistola (*) 5-10 %. (*) Pistola con boquilla de acero widia de 4mm.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo. Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACIÓN

En envases de: 750 ml y 4 L.
Colores: Gris y Negro

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.