

Esmalte Antioxidante Zenko

DESCRIPCIÓN

Esmalte antioxidante brillante de buena calidad para interiores y exteriores.

PROPIEDADES

Buena cubrición, buen brillo, secado rápido y buena resistencia a agentes atmosféricos.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores. Por sus propiedades, se puede aplicar sobre superficies oxidadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** Brillante.
- **Nivelación:** Buena.
- **Viscosidad:** 75± 30 UK (unidades Krebs) a 25° ± 10°C (UNE 48.076).
- **Densidad:** 1.1 ± 0.25 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
- **Rendimiento:** 8 - 12 m²/L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación.
- **Secado:** 1h ± 20 min a 25 ± 8°C.
- **Repintado:** 1-4 horas ó 15 días.
- **Utensilios:** Limpieza con Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
- **C.O.V.:** 2004/ 42/II (A/i) (600/500)Max. COVS: 500g/L.

ENSAYOS

Ensayo de corrosión en cámara de niebla salina neutra: duración 120 horas sobre acero chorreado a Sa 2½.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar:

- **Hierro:** Limpiar y desengrasar la superficie, eliminar polvo, etc. y aplicar Esmalte Antioxidante.
- **Hierro galvanizado, aluminio o zinc:** Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar una Imprimación Multisuperficie adecuada para el soporte y pintar con Esmalte Antioxidante siguiendo los consejos de repintado de la imprimación.
- **Oxidada:** lijar, eliminar la mayor cantidad de óxido, así como las partes sueltas y la cascarilla de laminación y aplicar Esmalte Antioxidante.

Superficies ya pintadas:

- **Si las pinturas están en mal estado:** eliminar la pintura, lijar, limpiar y desengrasar y proceder como si fuera una superficie nueva.

- **Si las pinturas están en buen estado:** lijar suavemente y limpiar con disolvente para esmaltes antes de aplicar Esmalte Antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar la pintura sin diluir. Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Aplicar al menos dos capas de producto, dejando un espesor de película de producto mínimo de 100 micras secas.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogenizar el producto. No pintar con temperaturas inferiores a los 8°C. No pintar con humedad relativa superior al 70%. Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas. No pintar sobre superficies recalentadas por el sol ni con fuerte viento. Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

PRESENTACIÓN

En envases de 750mL y 4L.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento 24 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener alejado fuera del alcance de los niños.
¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.